

Технический лист №6.05 Версия от 03.2014г.

Мастика приклеивающая ТЕХНОНИКОЛЬ №22 (Вишера)

ТУ 5775-020-17925162-2004

Описание продукции

Мастика приклеивающая ТЕХНОНИКОЛЬ №22 (Вишера) – представляет собой многокомпонентную массу, состоящую из битума, бутадиен-стирольного термоэластопласта или его модификаций, наполнителя, растворителя и технологических добавок.

Область применения

Мастика приклеивающая ТЕХНОНИКОЛЬ №22 (Вишера) применяется для приклеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов (без плёнки) к бетонным, металлическим, цементно-песчаным и другим поверхностям. Использование «безогневого» метода укладки на мастику позволяет сочетать преимущества кровли из рулонных материалов и монолитной мастичной кровли. Рулонные материалы позволяют получить кровельный ковер с высокими физико-механическими характеристиками, а мастичная кровля образует монолитный бесшовный ковер – гарантированная защита от возможных протечек.

Расход 0,8-1,8 кг на 1 м² в зависимости от типа основания.

Основные физико-механические характеристики

Наименование показателя	Ед. измерения	Значение	Метод испытаний
Прочность сцепления с основанием, не менее: - с бетоном - с металлом	МПа	0,6 0,45	ГОСТ 26589-94
Прочность сцепления между слоями, не менее: - рулонный материал – рулонный материал - рулонный материал – бетон	МПа	0,3 0,3	- -
Прочность на сдвиг клеевого соединения, не менее	кН/м	4,0	- -
Массовая доля нелетучих веществ, не менее	%	70	По ГОСТ Р 52487 (ИСО 3251:2003)
Теплостойкость, не менее	°С	95	ГОСТ 26589-94

Производство работ

Согласно руководству по кровлям с укладкой гидроизоляционного материала на мастики корпорации ТехноНИКОЛЬ.

Диапазон температур применения от -20°С до +40°С. При температуре ниже +5°С выдерживать в теплом помещении не менее 24 часов.

Время высыхания мастики при стандартных условиях не более 24 ч.

Не применять вблизи источников открытого огня. Работы проводить в хорошо проветриваемых помещениях. Избегать попадания на кожу и в глаза.

Хранение

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от -20°С до +30°С.

Гарантийный срок хранения — 18 месяцев.

Сведения об упаковке

Металлические евроведра 20 кг.

